



Для сварочной стали, такой как	EN	ASTM	BS	NF	SS
904L	1.4539	904L	904S13	Z2 NCDU 25-20	2562
Также подходит для сварки аналогичных сталей 20-25 CrNiMoCu типа.					

Стандартное обозначение

EN 1600 E 20 25 5 Cu N L R

AWS A5.4 E385-17

Характеристики

Avesta 904L— Cr-Ni-Mo-Cu электрод для сварки нержавеющих сталей, таких как 904L и подобных этой стали. Металл наполнителя имеет полностью аустенитную структуру, которая делает сварной шов более чувствительным к высоким температурам, чем например 316L. Сварка должна выполняться при низких температурах входа и межпрохода.

Сва	рочн	ые л	ань	ые
CDU	PO 111		uiii	יטי

DC+ или AC Диаметр, мм	Сила тока, А
2,5	50-75
3,2	80-110
4.0	100-150
5,0	140-190

Данные по сварке

Harriera ira azalaria						
Диаметр,	Длина,	N	В	Н	Т	%
MM	MM					восст.
2.5	350	0.69	59	1.09	56	139
3.25	350	0.65	35	1.53	67	139
4.0	400	0.69	20	2.29	80	143
5.0	400	0.69	13	3.37	83	138

d = 2.5 - 3.25

Типичный хим. состав %

С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо	Cu
0.02	0.7	1.2	20.5	25.0	4.5	1.5

Феррит 0 FN

Механические	Типичная	Мин.		
свойства	величина	Величина		
		EN 1600		
Предел текучести R _{p0.2}	400 МПа	320 МПа		
Предел прочности Rm	565 МПа	510 MΠa		
Удлинение А ₅	34 %	25 %		
Силы воздействия KV				
+ 20 C°	70 Дж			
Твердость	200 HB			

Температура сварки: Max 100° C

Термообработка: никакой (иногда позволяют

обжиг 1070-1100° C)

Структура: полностью аустенитная.

Вычисление температуры: приблизительно 1000° (воздух)


Устойчивость к коррозии: очень хорошее сопротивление коррозии в неокисленных окружающих средах, таких как серная кислота (90% концентрат), фосфорическая кислота и органические кислоты. Хорошее сопротивление точечной коррозии.

Одобрения:


- CE - DB - TUV

Сварочные положения:

$$d = 4.0$$



d = 5.0



OOO «Раден» т.(3412)56-93-27, 71-03-69 сайт: www.avestawelding.ru

Офис продаж: г. Ижевск, ул. Баранова, д. 26.